

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

--- DUPLIKAT ---

ST-09-08-12-05


- Produkte:** **Musterflächen (Beschichtungsaufbau):**
- Trägermaterial Holzart Kastanie
- Leinos Naturharz - Hartöl 240
- Hersteller:** Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude
- Auftrag:** Bestimmung ausgewählter Oberflächeneigenschaften
- Prüfmethodik:** Prüfung nach DIN 68861, T1, T2, T4, T7
- Prüfbericht:** 215091/1 vom 24.03.1997
- Prüfergebnis:** Die Musterflächen der Beschichtung erreichten entsprechend der Widerstandsfähigkeiten folgende Ergebnisse:

Prüfgrundlage	Art der Prüfung	Ergebnis Beansp.-gruppe
DIN 68861, T 1	Verhalten bei chemischer Beanspruchung	1 C
DIN 68861, T 2	Verhalten bei Abriebbeanspruchung	2 E
DIN 68861, T 4	Verhalten bei Kratzbeanspruchung	4 F
DIN 68861, T 7	Verhalten bei trockener Hitze	7 D

Dresden, 14.04.1997



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter